

2成分形弱溶剤系錆止め兼用シリコン樹脂塗料

**DIA**

# ダイヤ ナチュラルシリコンSG

ダイヤナチュラルシリコンSGは  
防錆機能を付与した金属面塗り替え用塗料です。  
軽度な発錆であればケレン後の錆止めプライマーの工程を省略できます。

防錆性

省工程

## ■包装単位

ダイヤナチュラルシリコンSG …… 16kg (A液:14kg/B液:2kg) セット

ダイヤシンナーN …… 16<sup>リットル</sup>缶

## ■施工・保管上の注意点

- ①旧塗膜面の発錆状況によって下地調整が異なりますので、標準仕様書に従って下地調整を行って下さい。
- ②濃色や原色の場合、強くこすると色が取れる場合があります。
- ③新規金属面へ塗装する場合は、錆止めプライマーを必ず併用して下さい。
- ④素地及び旧塗膜が乾燥していることを確認し、使用して下さい。
- ⑤5℃以下では性能が発揮できないので施工しないで下さい。
- ⑥消防法上の危険物に該当しますので火気や換気には十分注意して保管して下さい。
- ⑦有害物質を含んでいますので、保護具の着用と換気を行って下さい。
- ⑧可使時間を過ぎた材料は、期待する物性が得られないため絶対に使用しないで下さい。
- ⑨残った材料、洗浄した溶剤は法に従い処理して下さい。
- ⑩保管は密栓し直射日光が当たらないようにカバーをして下さい。
- ⑪施工に際し、施工・管理上の詳細な注意点について仕様書等をご確認下さい。
- ⑫施工に際し、安全衛生上の詳細な注意点については安全データシート (SDS) をご確認ください。

# ダイヤナチュラルシリコンSG

## ■標準施工工程

工程	材料	調割合	所要量	塗回数	間隔時間		施工用具
					工程内	工程間	
1	下地調整						
2	上塗材	ダイヤナチュラルシリコンSG A液 14kg B液 2kg ダイヤシンナーN 刷毛・ローラー 0~0.8%	0.24~0.28kg/m <sup>2</sup> 57~66 m <sup>2</sup> /セット	2	3時間以上 7日以内	—	中毛ローラー 刷毛

※1 乾燥時間は、標準状態(23℃、50%RH)での時間を示します。

※2 下図の判断基準を参考に適用して下さい。

※3 ダイヤナチュラルシリコンSG調合後の可使用時間は、約6時間(23℃)です。

下図、A-1,A-2のような錆が確認される場合、又は腐食環境が厳しい場合は工具を用いた除錆等、十分な下地調整の上、ダイヤハイエポプライマー、ダイヤヒスイエポサビ#100、ダイヤヒスイエポサビ#200Aのいずれかによる下塗りを行って下さい。



A-1



A-2



DYFLEX

## 株式会社 ダイフレックス

取扱店

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

☎ (03) 5322-7020 FAX. (03) 5322-7021

URL <http://www.dia-dyflex.jp>

※ 全国の最寄りの支店・営業所をご案内致します。お気軽にお問い合わせ下さい。